



<b>Produkt</b> Product	<b>Schloßdiele Mehrschicht</b> Wooden flooring castle planks multiply
<b>Holzart</b> species	<b>Eiche europäisch</b> European oak
<b>Botanische Bezeichnung</b> Botanic name	<b>Quercus robur</b> Quercus robur
<b>Europäische Kennz. gem. DIN 13556</b> European mark according DIN 13556	<b>QCXE</b> QCXE
<b>Stärke</b> thickness	<b>19 mm</b> 19 mm
<b>Breite</b> width	<b>200 / 220 / 240 mm</b> 200 / 220 / 240 mm
<b>Länge</b> length	<b>1700-4000 mm</b> 1700-4000 mm
<b>Aufbau</b> Composition	<b>Decklage/Nutzschicht ca. 4,5 mm Eiche / Gegenzug ca. 14,5 mm Multiplex Eukalyptus</b> Wearlayer approx 4,5 mm oak / 14,5 mm multiply eucalyptus
<b>Oberflächenveredelung</b> surface finish	<b>Naturl belassen   gebürstet   oxidativ geölt   hartwachsgeölt   UV-lackiert   gebeizt   gelaugt   gekälkt</b> unfinished   brushed   oxidative oiled   wax oiled   uv-laquered   pre colored   leached   whitewashed
<b>Verbindung</b> profile	<b>vierseitig Nut und Feder</b> tongue and groove 4-sides
<b>Kanten</b> edges	<b>vierseitig gefast (Microfase)</b> micro bevel 4-sides
<b>Gewicht pro m²</b> weight per sqm	<b>14 kg</b> 14 kg.
<b>Holzfeuchte</b> wood moisture	<b>Ca. 9%</b> Ca. 9%
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b> thermal resistance	<b>~ 0,130 m² K/W</b> ~ 0,130 sqm K/W
<b>Produktionsnorm</b> norm of production	<b>analog DIN EN 13489</b> analogue DIN EN 13489
<b>Brandschutzklasse</b> fire class	<b>Dfl-S1</b> Dfl-S1
<b>Formaldehydklasse</b> class of formaldehyde	<b>E1</b>
<b>Gehalt an Pentachlorphenol</b> concentration of pentachlorphenol	<b>≤ 5 ppm</b>
<b>Dauerhaftigkeit (biologisch)</b> longevity (biological)	<b>Gebrauchsklasse 1</b>
<b>Bruchfestigkeit</b> break resistance	<b>NPD</b>
<b>Rutschverhalten</b> slide performance	<b>NPD</b>

### Sortierungsbeschreibung

Bei der Sortierung Eiche Markant/Rustikal handelt es sich um eine astige, charakteristische Sortierung mit geringem Splintanteil welche unverändert alle Eigenschaften dieser Holzart widerspiegelt. Alle natürlichen Merkmale sind ohne Einschränkung zulässig, sowie natürliche Farbunterschiede. Herkunftsland der Eiche Markant/Rustikal ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

### Sort description

This grading oak marcant/rustic is one of our strongest of the oak castle planks. This grading is with big knots and some sapwood. The open knots are filled and the surface is sanded. The color is natural. Continent of origin is Europe, from sustainable forestry.