

<b>Produkt</b> Product	<b>Landhausdiele massiv</b> Solid planks
<b>Holzart</b> species	<b>Ahorn europäisch</b> European maple
<b>Botanische Bezeichnung</b> Botanic name	<b>Acer pseudoplatanus</b> Acer pseudoplatanus
<b>Europäische Kennz. gem. DIN 13556</b> European mark according DIN 13556	<b>ACPS</b> ACPS
<b>Stärke</b> thickness	<b>15 mm</b> 15 mm
<b>Breite</b> width	<b>140 mm</b> 140 mm
<b>Länge</b> length	<b>Systemlängen fallend 400-1800 mm</b> system length random 400-1800 mm
<b>Aufbau</b> Composition	<b>Massiv</b> solid
<b>Oberflächenveredelung</b> surface finish	<b>Naturlassen   gebürstet   oxidativ geölt   hartwachsgeölt   UV-lackiert</b> unfinished   brushed   oxidative oiled   wax oiled   uv-laquered
<b>Verbindung</b> profile	<b>vierseitig Nut und Feder</b> tongue and groove 4-sides
<b>Kanten</b> edges	<b>vierseitig gefast (Microfase)</b> micro bevel 4-sides
<b>Gewicht pro m<sup>2</sup></b> weight per sqm	<b>10 kg</b> 10 kg.
<b>Holzfeuchte</b> wood moisture	<b>Ca. 9%</b> Ca. 9%
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b> thermal resistance	- -
<b>Produktionsnorm</b> norm of production	<b>analog DIN EN 13629</b> analogue DIN EN 13629
<b>Brandschutzklasse</b> fire class	<b>Dfl-S1</b> Dfl-S1
<b>Formaldehydklasse</b> class of formaldehyde	<b>E1</b>
<b>Gehalt an Pentachlorphenol</b> concentration of pentachlorphenol	<b>≤ 5 ppm</b>
<b>Dauerhaftigkeit (biologisch)</b> longevity (biological)	<b>Gebrauchsklasse 1</b>
<b>Bruchfestigkeit</b> break resistance	<b>NPD</b>
<b>Rutschverhalten</b> slide performance	<b>NPD</b>

**Sortierungsbeschreibung**

Bei Ahorn Eleganz handelt es sich um die reinste Sortierung, welche Ruhe ausstrahlt und gegenüber dem kanadischen Ahorn etwas gelblicher ist und eine geringere Härte hat. Vereinzelt kleine Punktäste dürfen vorkommen und circa 5 % heller Kern. Natürliche Farbunterschiede sind erlaubt und die Oberfläche ist vorgeschliffen. Herkunftsland der Sortierung Ahorn Eleganz ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

## Sort description

This grading maple elegance is one of our purest selections of maple planks. This grading is nearly without knots, only some small knots allowed with 5% light core. The surface is sanded and the color is natural. The region of origin is Canada from sustainable forestries.