

|   |  |
|---|--|
| <b>Produkt</b><br>Product   | <b>Landhausdiele massiv</b><br>Solid planks  |
| <b>Holzart</b><br>species   | <b>Ahorn kanadisch</b><br>Hard maple   |
| <b>Botanische Bezeichnung</b><br>Botanic name                                 | <b>Acer saccharum</b><br>Acer saccharum  |
| <b>Europäische Kennz. gem. DIN 13556</b><br>European mark according DIN 13556 | <b>ACSC</b><br>ACSC  |
| <b>Stärke</b><br>thickness  | <b>15 mm</b><br>15 mm  |
| <b>Breite</b><br>width  | <b>140 mm</b><br>140 mm  |
| <b>Länge</b><br>length  | <b>Systemlängen fallend 400-1800 mm</b><br>system length random 400-1800 mm  |
| <b>Aufbau</b><br>Composition  | <b>Massiv</b><br>solid   |
| <b>Oberflächenveredelung</b><br>surface finish                                | <b>Naturlassen   gebürstet   oxidativ geölt   hartwachsgeölt   UV-lackiert</b><br>unfinished   brushed   oxidative oiled   wax oiled   uv-laquered   |
| <b>Verbindung</b><br>profile  | <b>vierseitig Nut und Feder</b><br>tongue and groove 4-sides   |
| <b>Kanten</b><br>edges  | <b>vierseitig gefast (Microfase)</b><br>micro bevel 4-sides  |
| <b>Gewicht pro m<sup>2</sup></b><br>weight per sqm                            | <b>10 kg</b><br>10 kg.   |
| <b>Holzfeuchte</b><br>wood moisture   | <b>Ca. 9%</b><br>Ca. 9%  |
| <b>Wärmedurchlasswiderstand</b><br>thermal resistance                         | -<br>-   |
| <b>Produktionsnorm</b><br>norm of production                                  | <b>analog DIN EN 13629</b><br>analogue DIN EN 13629  |
| <b>Brandschutzklasse</b><br>fire class  | <b>Dfl-S1</b><br>Dfl-S1  |
| <b>Formaldehydklasse</b><br>class of formaldehyde                             | <b>E1</b>  |
| <b>Gehalt an Pentachlorphenol</b><br>concentration of pentachlorophenol       | <b>&lt; 5 ppm</b>  |
| <b>Dauerhaftigkeit (biologisch)</b><br>longevity (biological)                 | <b>Gebrauchsklasse 1</b>   |
| <b>Bruchfestigkeit</b><br>break resistance                                    | <b>NPD</b>   |
| <b>Rutschverhalten</b><br>slide performance                                   | <b>NPD</b>   |
| <b>Sortierungsbeschreibung</b>  | Bei Ahorn kanadisch Rustikal handelt es sich um eine ausdrucksstarke Sortierung, welche Gemütlichkeit ausstrahlt und im Gegensatz zu Ahorn Kanadisch Eleganz uneingeschränkt Äste und Kern aufweisen kann. Alle natürlichen Merkmale sind ohne Einschränkung zulässig, sowie natürliche Farbunterschiede. Offene Risse und Aststellen sind ausgespachtelt und die Oberfläche ist vorgeschliffen. Herkunftsland der Ahorn kanadisch ist Kanada und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. |

Sort description

This grading maple rustical is one of our strongest selections of maple planks. This grading contrasts maple elegance with knots and core. The surface is sanded and the color is natural. The region of origin is Canada from sustainable forestries.