



Produkt Product	Landhausdielen massiv Solid planks
Holzart species	Lärche sibirisch Larch siberian
Botanische Bezeichnung Botanic name	Larix sibirica Larix sibirica
Europäische Kennz. gem. DIN 13556 European mark according DIN 13556	- -
Stärke thickness	26 mm 26 mm
Breite width	134 / 180 mm 134 / 180 mm
Länge length	Systemlängen fallend 1735 -- 2950 mm (1 Lage gestoßen); Langdielen 3000 - 6000 mm System random length 1735-2950 mm (one layer short length); long length 3000-6000 mm
Aufbau Composition	Massiv solid
Oberflächenveredelung surface finish	Naturlassen gebürstet oxidativ geölt hartwachsgeölt UV-lackiert unfinished brushed oxidative oiled wax oiled uv-laquered
Verbindung profile	Systemlängen vierseitig Nut und Feder / Langdielen längsseitig Nut und Feder System random length tongue and groove 4-sides / long length tongue and groove 2-sides
Kanten edges	Systemlängen vierseitig gefast (Microfase) / Langdielen längsseitig gefast System random length micro bevel 4-sides / long length micro bevel 2-sides
Gewicht pro m² weight per sqm	16 kg 16 kg.
Holzfeuchte wood moisture	Ca. 9% Ca. 9%
Wärmedurchlasswiderstand thermal resistance	- -
Produktionsnorm norm of production	analog DIN EN 13990 analogue DIN EN 13990
Brandschutzklasse fire class	Dfl-S1 Dfl-S1
Formaldehydklasse class of formaldehyde	E1
Gehalt an Pentachlorphenol concentration of pentachlorophenol	< 5 ppm
Dauerhaftigkeit (biologisch) longevity (biological)	Gebrauchsklasse 1
Bruchfestigkeit break resistance	NPD
Rutschverhalten slide performance	NPD

Sortierungsbeschreibung Die Sortierung A/B besitzt festverwachsene Äste, sowie Kantenäste. Kleine Risse, vereinzelte Harzgallen und natürliche Farbunterschiede sind erlaubt. Offene Risse in den Ästen sind ausgespachtelt und die Oberfläche ist vorgeschliffen.

Sort description

A/B: Knots, edge knots, small cracks are allowed. Natural color differences are allowed. The surface is filled and sanded.