



<b>Produkt</b> Product	<b>Stabparkett</b> Solid strips
<b>Holzart</b> species	<b>Eiche europäisch</b> European oak
<b>Botanische Bezeichnung</b> Botanic name	<b>Quercus robur</b> Quercus robur
<b>Europäische Kennz. gem. DIN 13556</b> European mark according DIN 13556	<b>QCXE</b> QCXE
<b>Stärke</b> thickness	<b>16 mm</b> 16 mm
<b>Breite</b> width	<b>60/70 mm</b> 60/70 mm
<b>Länge</b> length	<b>300/350/400/450/500 mm</b> 300/350/400/450/500 mm
<b>Aufbau</b> Composition	<b>Massiv</b> solid
<b>Oberflächenveredelung</b> surface finish	<b>Naturbelassen</b> unfinished
<b>Verbindung</b> profile	<b>vierseitig Nut und Feder</b> tongue and groove 4 sides
<b>Kanten</b> edges	<b>Scharfkantig (als Sonderanfertigung auch gefast)</b> sharpe edges (as special production also beveled)
<b>Gewicht pro m<sup>2</sup></b> weight per sqm	<b>10 kg</b> 10 kg.
<b>Holzfeuchte</b> wood moisture	<b>Ca. 9%</b> Ca. 9%
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b> thermal resistance	<b>~ 0,07 m<sup>2</sup> K/W</b> ~ 0,07 sqm K/W
<b>Produktionsnorm</b> norm of production	<b>analog DIN EN 13226</b> analogue DIN EN 13226
<b>Brandschutzklasse</b> fire class	<b>Cfl-S1</b> Cfl-S1
<b>Formaldehydklasse</b> class of formaldehyde	<b>E1</b>
<b>Gehalt an Pentachlorphenol</b> concentration of pentachlorphenol	<b>≤ 5 ppm</b>
<b>Dauerhaftigkeit (biologisch)</b> longevity (biological)	<b>Gebrauchsklasse 1</b>
<b>Bruchfestigkeit</b> break resistance	<b>NPD</b>
<b>Rutschverhalten</b> slide performance	<b>NPD</b>

**Sortierungsbeschreibung**

Bei der Eiche Objekt handelt es sich um eine lebhaftere Sortierung mit kleinen Ästen. Die Ware ist im Prinzip frei von Splint, natürliche Farbunterschiede sind erlaubt. Herkunftsland der Eiche Objekt ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

## Sort description

This grading oak object is one of our strongest selections of solid strips. This grading is with little knots. The color is natural without sapwood.. The region of origin is Europe from sustainable forestries.