

| | |
|---|--|
| Produkt Product | Landhausdiele 3-Schicht Wooden flooring 3-layer |
| Holzart species | Eiche europäisch European oak |
| Botanische Bezeichnung Botanic name | Quercus robur Quercus robur |
| Europäische Kennz. gem. DIN EN 13556 European mark according DIN EN 13556 | QCXE QCXE |
| Stärke thickness | 14 mm 14 mm |
| Breite width | 190 mm 190 mm |
| Länge length | 1900 mm (2 Lagen gestoßen) 1900 mm (2 layers of short length) |
| Aufbau Composition | Decklage/Nutzschicht ca. 3,0 mm Eiche / 11,0 mm Kombination aus einer oder zwei Holzarten Kiefer/Pappel Approx 3,0 mm oak / 11,0 mm combination of one or two wooden species pine/poplar |
| Oberflächenveredelung surface finish | leicht gebürstet angeräuchert gealtert oxidativ geölt hartwachsgeölt gebeizt gelaugt lackiert light brushed smoked vintage oxidative oiled wax oiled pre colored leached lacquered |
| Verbindung profile | 5G-C Drop Down (Clic) 5G-C Drop Down (clic) |
| Kanten edges | vierseitig gefast (Microfase) micro bevel 4-sides |
| Gewicht pro m² weight per sqm | 8,7 kg 8,7 kg |
| Holzfeuchte wood moisture | Ca. 6 - 9% Ca. 6 - 9% |
| Wärmeleitfähigkeit thermal conductivity | 0,104 W/(m.K) 0,104 W/(m.K) |
| Produktionsnorm norm of production | analog DIN EN 13489 analogue DIN EN 13489 |
| Brandschutzklasse fire class | Dfl-S1 |
| Formaldehydklasse class of formaldehyde | E1 |
| Gehalt an Pentachlorphenol concentration of pentachlorphenol | < 5 ppm |
| Dauerhaftigkeit (biologisch) longevity (biological) | Gebrauchsklasse 1 Class 1 |
| Bruchfestigkeit break resistance | EN-13489 |
| Rutschverhalten slide performance | EN-13489 |
| Sortierungsbeschreibung | Unser Rustical-Eichenholz-Fertigparkett zeichnet sich durch einen lebendigen, rustikalen Charakter aus, mit markanten Ästen, moderaten Rissen und Splintholzanteilen. Natürliche Merkmale und Farbnuancen sind willkommen, während offene Risse und Äste sorgfältig gefüllt werden. |

Sort description

Our Rustical engineered oak showcases vibrant, rustic character with pronounced knots, moderate cracks and touches of sapwood. Natural details and color variations are allowed, while open cracks and knots are filled.