

Produkt	Landhausdiele massiv
Product	Solid planks
Holzart	Fichte
species	Spruce
Botanische Bezeichnung	Pice abies
Botanic name	Pice abies
Europäische Kennz. gem. DIN 13556	PCAB
European mark according DIN 13556	PCAB
Stärke	21 mm
thickness	21 mm
Breite	133 mm
width	133 mm
Länge	Fixlänge 2050 / 2350 mm; Langdiele 3850 / 4450 / 5050 mm
length	Fix length 2050 / 2350 mm; long length 3850 / 4450 / 5050 mm
Aufbau	Massiv
Composition	solid
Oberflächenveredelung	Naturbelassen gebürstet oxidativ geölt hartwachsgeölt UV-lackiert
surface finish	unfinished brushed oxidative oiled wax oiled uv-laquered
Verbindung	vierseitig Nut und Feder
profile	tongue and groove 4-sides
Kanten	vierseitig gefast (Microfase)
edges	micro bevel 4-sides
Gewicht pro m²	12 kg
weight per sqm	12 kg.
Holzfeuchte	Ca. 9%
wood moisture	Ca. 9%
Wärmedurchlasswiderstand	-
thermal resistance	-
Produktionsnorm	analog DIN EN 13990
norm of production	analogue DIN EN 13990
Brandschutzklasse	Dfl-S1
fire class	Dfl-S1
Formaldehydklasse	E1
class of formaldehyde	
Gehalt an Pentachlorphenol	< 5 ppm
concentration of pentachlorophenol	
Dauerhaftigkeit (biologisch)	Gebrauchsklasse 1
longevity (biological)	
Bruchfestigkeit	NPD
break resistance	
Rutschverhalten	NPD
slide performance	

Sortierungsbeschreibung	Die Sorte A/B verfügt über größere, fest verwachsene Äste sowie Randzweige. Vereinzelt Harzeinschlüsse und kleine Risse sind ebenso zulässig wie natürliche Farbunterschiede. Es kann zu offenen Stellen in den Ästen kommen. Oberfläche und gespachtelt und geschliffen.
Sort description	A/B: The grade A/B has larger, firmly grown branches as well as edge branches. Isolated resin pockets and small cracks are permitted, as are natural color differences. Open spots in the branches may occur. Surface is filled and sanded.